

Primer M 100



pro nesavé povrchy

Pro přípravu nesavých povrchů kovů (hliník, ocel, nerezová ocel, mosaz, měď, zinek, staniol), plastů (ABS, tvrz. PVC, PA6.6, sklolaminát, SMC, PUR), lakované povrchy, smalty,

keramika a sklo.

Technické údaje

Báze	syntetická pryskyřice, s rozpouštědly
Hustota směsi	0,79 g/cm ³
Spotřeba na m ²	20 -40 ml
Zpracovací teplota	+10 až +25 °C
Aplikace lepidla nejpozději po	24 h
Barva	bezbarvý, transparentní
IMPA-Code	81 29 82

Vhodné pro: - WEICON Urethany - WEICON Easy-Mix PU 90 a PU 240 - WEICON 1-komponentní lepidla a těsnění (kromě silikonů)

Předpříprava povrchu

Povrchy před ošetřením musí být suché, čisté, zbavené prachu a mastnoty (např. WEICON Povrchový čistič).

Zpracování

Před použitím důkladně protřepejte, poté naneste tenkou vrstvu čistým hadříkem. Doporučená doba pro odpar:

Primer M 100: minimálně 10 minut, max. 24 hodin

Primer K 200: minimálně 10 minut, max. 24 hodin

Primer S 300: minimálně 60 minut, max. 4 hodiny

Primer P 400: minimálně 10 minut, max. 1 hodina

Primer E 500: minimálně 60 minut, max. 8 hodin

Následující proces spoje by měl být proveden ve výše uvedeném časovém období. Respektujte prosím minimální dobu odpařování. Po uplynutí delší doby skladování nebo opotřebení, znovu vyčistěte lepicí plochy a naneste znovu primer. U neznámých typů materiálů je nutné prověřit vhodnost a kompatibilitu.

Skladování

V neotevřeném stavu a při normálním klimatu (+23°C/+73°F a 50 % rel. vlhkosti vzduchu) lze WEICON Primer v závislosti na typu skladovat 9 - 12 měsíců..

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech (www.weicon.com).

Dostupné velikosti:

13550125-66 Primer M 100 250 ml

Poznámka

Veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es